

TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK**Description :**

Le produit **TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK** est un polyoxyméthylène régénéré de couleur noire. La matière est issue de chutes de production propres et non oxydées.

Propriétés générales :

Ce produit présente :

- Une grande facilité de mise en œuvre
- Une résistance au choc élevée

Principales caractéristiques du TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK :

	Caractéristique	Résultat	Unité	Norme
	Indice de fluidité (190°C, 2.16 kg)	10.5 ± 2	g / 10 min	ISO 1133
	Taux d'humidité	≤ 0.20	%	Interne
	Densité	1.38 ± 0.04	g / cm ³	ISO 1183
CHOC CHARPY	Résistance au choc Charpy Eprouvettes entaillées	7 ± 2	kJ/m ²	ISO 179
	Résistance au choc Charpy Eprouvettes NON entaillées	Ne casse pas	kJ/m ²	
TRACTION	Module de traction	2670 ± 300	MPa	ISO 527
	Contrainte maximale	54 ± 6	MPa	
FLEXION	Contrainte maximale	70 ± 10	MPa	ISO 178

Application :

Ce produit est particulièrement destiné à l'injection de pièces industrielles.

Ce produit présente une véritable alternative à l'utilisation des POM vierges pour de nombreuses applications dans lesquelles l'utilisation d'une référence spécifique ou l'alimentarité ne sont pas imposées.

Conditionnement :

Big bags ou octabins de 1000 kg environ. Autres conditionnements disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies de bonne foi comme étant exactes, cependant notre responsabilité ne saurait être engagée quant aux conséquences que pourrait entraîner l'utilisation de cette information.

FT26-01 : Mise à jour le **20.06.08** (Labo Techno pour Site Internet)